

Catram- Asphaltmischgut

Catrag 16 N / Catrag 22N

Begriff

Catrag- Asphaltmischgut ist ein firmenspezifisches Heissmischgut (Tragschicht) der Firma Catram AG um die Verwertung von Ausbauasphalt zu fördern. Dadurch wird ein sehr grosser Beitrag für die Umwelt geleistet. Ausbauasphalt zu verwerten ist die Zukunft.

Catrag- Asphaltmischgut besteht aus bis zu **60% Asphaltgranulat**, Gesteinskörnung, bituminösem Bindemittel (Bitumen) und, falls notwendig, geeigneten Additiven (Verjüngungsmittel).

Beschreibung

Catrag 16 hat ein Grösstkorn von 16 mm, geeignet für Schichtstärken von 45.....70 mm.

Catrag 22 hat ein Grösstkorn von 22 mm, geeignet für Schichtstärken von 60....100 mm.

Durch Ihre Ausschreibung, Empfehlung und Einsatz von **Catrag- Asphaltmischgut**:

- wird noch mehr Ausbauasphalt dem Wiederverwertungsprozess zugeführt
- wird ein schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen ermöglicht
- wird der Recycling- Kreislauf geschlossen
- wird die Oeko- Bilanz verbessert

Für **Catrag- Asphaltmischgut** liegen keine Erstprüfungen vor, erfüllen jedoch die Anforderungen in Bezug auf Bindemittelgehalt, Korngrössenverteilung und Hohlraumgehalt nach SN-640 431-1.

Gebrauchsanweisung

Catrag- Asphaltmischgut ist sowohl für den Einbau mit Belagsfertiger, wie auch für den Handeinbau geeignet.

Die Einbauvorschriften sind, analog dem konventionellen Belagseinbau, einzuhalten.

Technische Daten

Lieferform:	lose, ab Werk Untervaz und Reichenau
Bedarf pro cm Schichtstärke :	24 kg/m ²
Verarbeitungstemperatur:	115 - 160 °C
Strukturwert (a-Wert)	4.0

Alle weiteren techn. Daten entnehmen Sie bitte der Mischgutdeklaration für Catrag- Asphaltmischgut.

Bei Fragen steht Ihnen unser technischer Leiter gerne zur Verfügung.
Telefon 081 300 02 32 oder peter.bruhin@catram.ch