

Catram- Asphaltmischgut in N- Qualität

AB 8 N / AB 11 N (Deckschicht)

Begriff

AB- Asphaltmischgut ist ein firmenspezifisches Heissmischgut (Deckschicht) der Firma Catram AG um die Verwertung von Ausbauasphalt zu fördern.

AB- Asphaltmischgut besteht aus bis zu **50% Asphaltgranulat**, Gesteinskörnung, bituminösem Bindemittel (Bitumen) und, falls notwendig, geeigneten Additiven (Verjüngungsmittel).

Durch den hohen Anteil an Asphaltgranulat wird ein grosser Beitrag für die Kreislaufwirtschaft und der Umwelt geleistet.

Beschreibung

AB 8 N hat ein Grösstkorn von 8 mm, geeignet für Schichtstärken von 20.....35 mm.

AB 11 N hat ein Grösstkorn von 11 mm, geeignet für Schichtstärken von 35....50 mm.

Durch Ihre Ausschreibung, Empfehlung und Einsatz von **AB- Asphaltmischgut**:

- wird noch mehr Ausbauasphalt dem Wiederverwertungsprozess zugeführt
- wird ein schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen ermöglicht
- wird der Recycling- Kreislauf geschlossen
- wird die Oeko- Bilanz verbessert

Für **AB- Asphaltmischgut** liegen keine Erstprüfungen vor, erfüllen jedoch die Anforderungen in Bezug auf Bindemittelgehalt, Korngrössenverteilung und Hohlraumgehalt nach SN-640 431-1.

Gebrauchsanweisung

AB- Asphaltmischgut ist sowohl für den Einbau mit Belagsfertiger wie auch für den Handeinbau geeignet.

Die Einbauvorschriften sind, analog dem konventionellen Belageinbau, einzuhalten.

Technische Daten

Lieferform:	lose, ab Werk Untervaz
Bedarf pro cm Schichtstärke :	24 kg/m ²
Verladetemperatur:	ca. 135 - 155 °C
Bindemittelgehalt löslich:	ca. 5.50 – 6.00 M- %
Hohlraum am Mischgut:	ca. 2.0 – 5.0 % (Marshallverdichtung 2 x 50 Schläge bei 145°C)
Strukturwert (a-Wert)	4.0

Alle weiteren techn. Daten entnehmen Sie bitte der Mischgutdeklaration für AB-Asphaltmischgut.

Bei Fragen steht Ihnen unser technischer Leiter gerne zur Verfügung.
Telefon 081 300 02 32 oder peter.bruhin@catram.ch